




Валяная обувь

Товароведение непроизводственных товаров







MONADO.ru





Грубошерстная и полугрубошерстная обувь

Грубошерстная обувь по составу исходного сырья подразделяется на утяжеленную, среднюю и тонкую.

При производстве валяной грубошерстной обуви в основном используют шерсть овечью натуральную грубую (47 — 80%) и шерсть коровью заводскую (17 — 21%).

Смеска полугрубошерстной обуви имеет следующий состав: 56% шерсти овечьей натуральной, 24% шерсти меховой, около 8% гребенных и аппаратных начесов.

Фетровая обувь

Фетровая обувь характеризуется более высокими эстетическими свойствами по сравнению с грубошерстной и полугрубошерстной обувью, хотя и обладает худшими теплозащитными свойствами. Смесь данной обуви имеет следующий состав: 14% козьего пуха, 30% меховой шерсти, 42% шерсти овечьей натуральной и некоторого количества другого сырья.

Качество валяной обуви

По качеству валяная обувь подразделяется на первый и второй сорт, причем оценка качества производится полупаре, худшего качества.

Размер и степень выраженности пороков валяной обуви в виде дефектов, внешнего вида, отклонений по физико-химическим показателям, линейным размерам, толщине и массе устанавливаются положениями нормативно-технической документации.

Маркировка валяной обуви

Маркировочные обозначения включают:

- ❖ номер контролера ОТК — проставляется на носочной части подошвы;
- ❖ товарный знак, предприятия-изготовителя — проставляется на подметочной части подошвы;
- ❖ артикул и размер - проставляется на геленочной части подошвы;
- ❖ сорт - проставляется на пяточной части подошвы.