

Тема урока:

ДЕРЕВЦУНА - ПУРПОНЬИ КОЧЕПУКУОНЬИ МА

Проверка домашнего задания

1	3							
а		3	п					
г		о						
о		д						
т		в	4	и				
о	2	т	е	н	5	с	6	з
в	е	р	с	т	а	7	к	
к	х	с	т	о	ж	л		
а	н	т	р	л	и	и		
	о	а	у	я	м	н		
	л	ч	м	р		ь		
	о	ь	е			я		
	г	е	н					
	и		т					
	я							



Площадь лиственных лесов в нашей стране составляет около 160 млн га, почти 1/4 часть всех лесов страны. Большую часть из них (около 80%) занимают береза, осина, липа, ольха и другие мягколиственные породы.

По сравнению с хвойными породами лиственные имеют более сложное строение.

Части растущего дерева




Рис. 1. Части растущего дерева:

а - растущее дерево, б - схема формирования ствола у 13-летнего дерева

Строение древесины




- 1- сердцевина,
- 2- сердцевинные лучи,
- 3- ядро,
- 4- пробковый слой,
- 5- лубяной слой,
- 6- заболонь,
- 7- камбий,
- 8- годовичные кольца

Сердцевина - узкая центральная часть ствола, представляющая рыхлую ткань. На торцевом разрезе имеет вид темного (или другого цвета) пятнышка диаметром 2-5 мм. На радиальном разрезе сердцевина видна в виде прямой или извилистой темной узкой полоски.

Кора покрывает дерево сплошным кольцом и состоит из слоя - корки и внутреннего слоя - луба, который проводит воду с органическими веществами, выработанными в листьях, вниз по стволу. Кора предохраняет дерево от механических повреждений, резких перемен температуры, насекомых и других вредных влияний окружающей среды. Вид и цвет коры зависят от возраста и породы дерева. У молодых деревьев кора гладкая, а с возрастом в коре появляются трещины. Кора может быть гладкой (пихта), чешуйчатой (сосна), волокнистой (можжевельник), бородавчатой (бересклет).



В зависимости от породы, возраста дерева и условий произрастания у наших лесных пород кора составляет от 6 до 25% объема ствола. Между корой и древесиной располагается очень тонкий, сочный, не видимый невооруженным глазом слой - **камбий**, состоящий из живых клеток.



3 - камбий


Лубяной слой – служит проводником соков, питающих дерево.

Годичные кольца - определяют возраст дерева.

Сердцевинные лучи – простираются светлые блестящие линии от сердцевины к коре.



Основные разрезы ствола



- 1** - поперечный (торцевой),
- 2** - радиальный,
- 3** - тангентальный

Рис. 2. Главные разрезы ствола дерева:
1 — поперечный (торцовый), 2 — радиальный, 3 — тангентальный

Торцевой разрез - проходит перпендикулярно сердцевине ствола.

Радиальный разрез – проходит через сердцевину ствола.

Тангенциальный разрез – проходит параллельно сердцевине ствола и удалён от неё на некоторое расстояние.

Породы древесины определяют по следующим характерным **признакам**: текстуре, запаху, твёрдости, цвету.

Породы деревьев

Сосна – хвойная порода. Мягкая.
Пропитана смолянистыми веществами.
Древесина красного цвета с ярко
выраженной структурой.



Породы деревьев

Ель – хвойная порода. Мягкая. Пропитана смолянистыми веществами. Цвет белый с желтоватым оттенком.



Ель
обыкновенная

Породы деревьев

Берёза – лиственная порода. Твёрдая.
Цвет белый с буроватым оттенком.



Породы деревьев

Осина – лиственная порода. Мягкая. Цвет белый с зеленоватым оттенком. Склона к загниванию.



Породы деревьев

Липа – лиственная порода. Мягкая. Цвет белый с нежнорозовым оттенком.



Рис. 44. ЛИПА.

Породы деревьев

Ольха – лиственная порода. Мягкая. Цвет белый, на воздухе краснеет.



Ольха
черная

Породы деревьев

Дуб – лиственная порода. Твёрдая. Цвет светло-жёлтый с коричнево-серым оттенком и ярко выраженной текстурой.



Дуб черешчатый

Текстура сосны



Текстура берёз



Пороки древесины

Недостатками древесины являются
пороки:

- 1. Сучковатость*
- 2. Червоточина*
- 3. Свилеватость*

Ребусы

дре


Е

СИНА

Древесина

Ребусы

З = Д



Дуб


Ребусы

Г **3** О Д Д И

Гвозди

Ребусы

Д Д Р



Дрель

Сучки

Сучки представляют собой основания ветвей, заключенные в древесину ствола. Древесина сучков отличается более темным цветом и имеет самостоятельную систему годичных слоев.



Трещины

Трещины представляют собой разрывы древесины вдоль волокон.



Грибковые поражения

Древесина изменяет свой цвет и гниет при развитии в ней грибов.



Свилеватость

Свилеватость — извилистое или спутанное расположение волокон, существенно увеличивающее прочность древесины и затрудняющее ее обработку.

