



Армированны е нити

- 
- **. Армированные нитки - это высокопрочный полиэфирный (лавсановый) стержень с хлопчатобумажной или полиэфирной наружной оплеткой. Армированные нитки обеспечивают безобрывность шва, высокое качество строчки, эластичность, устойчивость окраски, равновесность и малоусадочность при влажно-тепловой обработке. Выпускаются в широкой цветовой гамме.**

- 
- **Нитки армированные устойчивы к изменениям температуры от -70 до +175 градусов, стойки к действию кислот и окислителей, на них не действуют растворители, используемые при химчистке, их не разрушают отбеливатели. Благодаря универсальности свойств, армированные нитки находят применение в самых различных областях: для производства швейных изделий из тонких, средних, костюмных, джинсовых**

Крученая армированная НИТЬ

- Крученая армированная нить может быть использована в швейной, обувной и кожгалантерейной промышленности. Крученая армированная нить содержит неармированный компонент в виде полиэфирной комплексной нити и армированную пряжу с сердечником из полиэфирной комплексной нити и оплеткой. Полиэфирная комплексная нить неармированного компонента имеет крутку, которая составляет 0,38-0,69 от крутки крученой армированной нити. Оплетка армированной пряжи образована полиэфирными штапельными волокнами. Технический результат состоит в повышении относительной разрывной нагрузки крученой

- Для выработки армированных ниток используют армированную пряжу, состоящую из сердечника — комплексной синтетической (чаще всего полиэфирной) нити, занимающей 70 — 80% объема нити, и [оплетки](#) (покрытия), представляющей собой слабо скрученные хлопковые (ЛХ) или полинозные (вискозные) (ЛП) волокна в виде ленты (мычки), имеющей крутку S . Доля этих волокон составляет от 25 до 40 % массы нитки. Для получения швейных ниток армированную пряжу скручивают в два или три сложения.
- Нитки из химических волокон имеют более короткий отделочный цикл, так как не подвергаются аппретированию и полировке.
- После перемотки нитки из химических волокон подвергают термостабилизации, крашению и