

Линкруст

КНЯЗЕВА О.М ГРД-102

Линкруст (*от лат. linum — лён и crusta — рельеф*)

Декоративное покрытие, которое было создано во второй половине XIX века как альтернатива лепнине. Линкрусту принято считать обоями, но это не совсем верно. У обоев, по какой бы технологии они не были сделаны, не может быть такого высокого, четкого и сложного рельефа. По сути, данный материал куда ближе к линолеуму, так как сделан из схожего сырья: *древесной муки, воска мела и канифоли, замешанных на льняном масле.*



Примеры линкруста

Этот материал для стен считается классическим для интерьера в Викторианском стиле. Он представляет собой тканевую или бумажную основу, на которую нанесен тонкий рельефный слой из синтетических смол и наполнителей. Материал выделяется прочностью, долговечностью и гигроскопичностью (способностью поглощать влагу). Обои из линкруста могут быть окрашены любой масляной или эмалевой краской, что существенно расширяет декоративные возможности этого материала. В современных интерьерах линкруст часто применяется для декорирования встроенной мебели, перегородок или других отдельных деталей помещения.

Достоинства линкруста

- устойчивость рельефной отделки, что делает внешний вид материала долговечным;
- пластичность, которая позволяет использовать материал на любых поверхностях;
- устойчивость к перепадам температур;
- относительную простоту монтажа;
- простой уход за материалом (линкруст без последствий поддается влажному мытью);
- экологичность (для создания рельефного рисунка нередко используют исключительно природные материалы, например, растительные масла).

Недостатки линкруста

- сложный процесс монтажа
- становится хрупким при низких температурах
- большая стоимость



Линкруст в интерьере



Примеры линкруста



Рулоны линкруста

Поклейка линкруста

Линкруст выпускается в рулонах шириной 0,5; 0,6; 0,75 и 0,9 м и длиной 10–12 м. Во время доставки на объект обращаться с ними нужно очень и очень бережно, не допуская механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Стены перед поклейкой следует тщательно подготовить: очистить, выровнять и покрыть грунтом на алкидном связующем.

Сами рулоны тоже должны пройти через ряд подготовительных мер. Их разрезают таким образом, чтобы на смежных полотнах совпадал рисунок, и замачивают в теплой воде на 10 мин. Затем осторожно, чтобы случайно не порвать, раскладывают лицевой стороной вниз и укрывают пленкой на 6–10 ч. Это необходимо для того, чтобы материал стал мягким и эластичным. После можно срезать с торцов защитные полосы и приступать к наклеиванию.

Так как масса линкрусты может достигать 2 кг/м^2 , очень важно использовать клей для тяжелых обоев. А если высота потолков больше 3 м, лучше и вовсе отказаться от клея и прибивать полотна обойными гвоздями, чтобы избежать сползания. Для большей надежности их можно зафиксировать дополнительно при помощи прибитой сверху деревянной рейки.



Декорирование линкруста