



Кожа

Топография кожи КРС



- Полушкура (половина всей шкуры)
- Чепрак (самая ценная, середина кожи, самая износостойкая и дорогая)
- Вороток (кожа между головой и чепраком, красивый рельеф (портфели, ремни, чемоданы), менее прочная)
- Пола (боковые обрезки, тонкие, рыхлые, тягучие, некачественная, дешевая)

Виды дублирования

```
graph TD; A[Виды дублирования] --> B[Алюминиевое]; A --> C[Соединениями железа]; A --> D[Растительное]; A --> E[Хромовое]; A --> F[Циркониевое]; A --> G[Титановое];
```

Алюминиевое

**Соединениями
железа**

Растительное

Хромовое

Циркониевое

Титановое

Хромовое дубление

Плюсы:

- Большой выбор цветов и отделки;
- Бывают с различными эффектами (pull up, crazy horse);
- Более дешевые, но без потери качества.

Минусы:

- Не предназначены для тиснения и формовки;
- Может прослеживаться текстура сетки на бахтарме (внут. слой кожи)
- Некоторые виды отделок кожи могут вызвать аллергию.

Растительное дубление

Плюсы:

- Подходит для тиснения и формовки;
- Гипоаллергенная.

Минусы:

- Реже встречается в продаже;
- Дороже;
- Обычно бежевая, без отделки;
- Остаются отметины от любого воздействия.

Типы кожи

Краст

Юфть

Шорно-
седельная

Спиллок

Галантерейная
кожа

Экзотическая
кожа

Кожа для
одежды

Овчина

Кожа с
эффектами

Краст



Краст - это общее название натуральной кожи без лицевой отделки, в основном крупного рогатого скота. Кожа краст сохраняет естественный рисунок характерный для кожи. Он не тронут глаженьем, шлифовкой и тиснением, поэтому можно смело сказать, что кожа остается живой, сохраняя даже способность загорать на солнце и «заживлять» мелкие царапины.

Часто применяется при изготовлении портмоне и кошельков.

Крафт



Юфть




Юфть — выделанная кожа комбинированного (хромсинтанного, хромтаннидного или хромсинтаннотаннидного) дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота, конских и свиных.

Обычно используется для обуви.

ЮФТЬ



Шорно-седельная кожа



Шорно- седельная кожа - кожа комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота, конских и свиных шкур, предназначенная для изготовления шорно седельных изделий, людского и конского снаряжения, а также для ремешков и других мелких изделий.

Шорно-седельная кожа



Спилок



Спилок — слой натуральной кожи, получаемый в процессе кожевенного производства в результате слоения (шерфования), после снятия лицевого слоя.

Применяется в обувной промышленности, для галантерейных изделий: ремни, сумочки, перчатки и т.д.

СПИЛОК



Овчина



Овчина — шкура, снятая со взрослых овец и молодняка старше 6 месяцев.

Применяется для пошива перчаток и мелких изделий.
Требуется механический пошив (швейная машинка).

Овчина



Использование кожи в зависимости от толщины

Толщина	Применение
до 1 мм	Давленка, жмурка, подклад
От 1,2 мм до 2 мм	Портмоне, кошельки, обложки, мягкие сумки, докхолдеры, картхолдеры
От 2 мм до 3 мм	Рюкзаки, барсетки, небольшие сумки
От 3 мм до 4 мм	Портфели крупные, ремни, ножны, жесткие сумки, кофры)
От 4 мм и более	Байкерские жилеты, ремни, подошва для обуви

Цена за единицу

Название	Цена за единицу	Цена за 1м ²
Крафт	17-19 руб. (1,2–1,9мм)	1700-1900 руб.
Юфть	20-23 руб. (1,6-2,2мм)	2000-2300 руб.
Шорно-седельная	20-28 руб. (2-3,6 мм)	2000-2800 руб.
Спиллок	6-7 руб. (0,7-0,9 мм)	600-700 руб.
Овчина	16-20 руб. (0,8-1,3 мм)	1600-2000 руб.