Лекция №5

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

В производстве отделочных материалов используют следующие разновидности горных пород:

Магматические:

- гранит (серый и красный), R $_{\rm c, m}$ =100-300 МПа; глубинная порода; состоит из зерен кварца, полевого шпата-ортоклаза K2OAl2O36SiO2
- сиенит (светло-серый, розовый, красный), R_{сж} до 220 МПа; из полевого шпатаортоклаза, слюды, роговой обманки
- диорит (от серо до темно-зеленого), R = 150-300 МПа; из плагиоклаза
 Na2OCaOAl2O3SiO2, авгита силикаты магния и железа, роговой обманки и биотита
- габбро и лабрадорит (от серого или зеленого до черного) R_{сж} до 350 МПа; из плагиоклаза, авгита, оливина и др.
- порфиры (от красно-бурого до серого), R_{сж}=120-340 МПа; излившийся аналог гранита
- диабаз (от темно-серого до желтого) R = 200-300 МПа, имеет невысокую температуру плавления 1200-1300, что позволяет применять его для каменного литья; излившийся аналог габбро
- андезит (от светлой до темно-серой), R_{сж}=140-250 МПа; излившийся аналог диорита
- базальт (темно-серый или черный), R_{c*} =50-300 МПа; излившийся аналог габбро
- вулканические туфы (розовый, желтый, оранжевый, голубовато-зеленый), R до 20 МПа, средняя плотность 1,25-1,35

Осадочные:

- Песок рыхлый материал, образованный в результате естественного разрушения или искусственного дробления горных пород
- Песчаник, R_{сж} = 100-250 МПа; из сцементированных зерен кварцевого песка
- Гипс (белый или серый)
- Ангидрит (светлый)
- Доломит (серо-желтый)
- Известковый туф, R_{сж} до 80 МПа, средняя плотность 1,3-1,6; из кальцита
- Известняк (от белого до светло-серого и желтоватого), $R_{\rm cx}$ до 50 МПа; из кальцита
- Известняк-ракушечник, R_{сж} до 15 МПа

Метаморфические:

- Гнейс (серый, розовый, красный),
 R_{сж}=130-300 МПа;
 перекристаллизовавшийся гранит
- Кварцит (серый, розовый, желтый и др.), R_{сж}
 до 400 МПа; перекристаллизовавшиеся
 песчаники
- Мрамор (белый, серый, цветной), R_{сж}=40-170
 МПа; перекристаллизовавшиевя известняки и доломиты.

Горные породы делят <u>по</u> <u>обрабатываемости (технологичности)</u> на:

- Прочные, твердость 6-7 по Моосу: кварцит, гранит, сиенит, диорит, лабрадорит, габбро, базальт. Эти породы не режутся стальным резцом, обрабатываются абразивным инструментом
- Среднепрочные (твердость 3-5): мрамор, известняк, доломит, песчаник, плотный туф.
 Обрабатываются стальным резцом, легко режутся абразивным инструментом
- Низкопрочные (твердость 1-2): гипсовый камень, ангидрит, пористый известняк, пористый туф и др. Легко режутся стальным резцом. Плохо обрабатываются абразивным инструментом.

изделия из горных продод делят на:

- Весьма долговечные: кварцит, гранит мелко- и среднезернистый более 650 лет
- Долговечные: гранит крупнозернистый, лабрадорит, сиенит, габбро, вулканический туф 250-350
- Относительно долговечные: белый и серый мрамор, плотный известняк, доломит и песчаник 75-150
- Низкодолговечные: цветной мрамор, гипсовый камень, пористый известняк 20-75

В зависимости от <u>технологии</u> изготовления отделочные материалы на основе природного камня бывают:

- Добытые в естественном состоянии (песок, гравий как заполнители и присыпка)
- Дробленые (щебень как присыпка, как заполнитель)
- Штучные, полученные из блоковполуфабрикатов размерами 4-5 м (блоки получают взрывным способом, механическим способом или реактивноструйным способом) или вырезанные из горных массивов

В зависимости от <u>средней</u> <u>плотности</u>:

- Плотные (более 2200, пористость менее 10%)
- Пористые (средняя плотность не более 2200, пористость более 10%)

По фактуре:

• Абразивные:

- Пиленые
- Шлифованные (равномерно-шероховатая с небольшими следами шлифовки)
- Лощеные (гладкая матовая, после доводки шлифованной)
- Полированные (обработанная полировочными порошками оксидом хрома или железа, порошком пемзы и др.)

Скалывания

- «Скала» (грубый рельеф раскалывания)
- Бугристая (чередование бугров и впадин)
- Рифленая (шероховатая поверхность с параллельными бороздами)
- Точечная
- Термообработанная (обработанная струей газа с высокой температурой, происходит скалывание поверхности и ее оплавление)

Требования к отделочным материалам на основе природного камня

- Средняя плотность
- Прочность при сжатии (бывают марок 0,4; 0,7; 1; 1,5; 2,5; 3,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100, в МПа)
- Истираемость
- Износ
- Мрз (марки 10; 15; 25; 35; 50; 100; 150; 200; 300; 500)
- Водостойкость (Кр не ниже 0,6; 0,75; 0,9; 1)

Номенклатура изделий из природного камня

Плиты облицовочные, пиленные из природного камня (ГОСТ 9480)

• изготавливают распиливанием блоков из природного камня (ГОСТ 9479), предназначены для наружной и внутренней облицовки элементов зданий и сооружений.

Фактура лицевой поверхности облицовочных плит должна соответствовать указанной ниже:

- полированная с зеркальным блеском, четким отражением предметов, без следов обработки предыдущей операции;
- гладкая матовая (лощеная) без следов обработки предыдущей операции и с полным выявлением рисунка камня;
- шлифованная равномерно-шероховатая со следами обработки, получаемыми только при шлифовании, с неровностями рельефа высотой до 0,5 мм;
- пиленая неравномерно-шероховатая с неровностями рельефа высотой до 2 мм;
- обработанная ультразвуком с выявленным цветом и рисунком камня;
- термообработанная шероховатая поверхность со следами шелушения;
- точечная (бучардованная) равномерно-шероховатая с неровностями рельефа высотой до 5 мм.

Физико-механические показатели плит:

- Средняя плотность плит из прочных и среднепрочных пород не менее 2500, из низкопрочных не нормируется,
- водопоглощение плит из прочных и среднепрочных пород не более 0,75%, из низкопрочных не нормируется
- предел прочности при сжатии от 10 до 100 МПа в зависимости от вида породы
- снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии от 25 до 35 % в зависимости от вида породы
- Морозостойкость от F15 до F200.

<u>Изделия архитектурно-</u> <u>строительные из природного</u> <u>камня</u> (ГОСТ 23342)

• плиты цокольные, плиты накрывные, плиты подоконные, ступени, проступи, парапеты.

Плиты декоративные на основе природного камня (ГОСТ 24099)

• облицовочные изделия с мозаичной (используют декоративный щебень), брекчиевидной (используют куски природного камня произвольной формы) и орнаментной поверхностью (используют куски природного камня правильной формы), полученные с использованием природного камня и минеральных или органических связующих.

• <u>Щебень и песок декоративные из</u> природного камня (ГОСТ 22856)

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ РАСПЛАВОВ.

Стекло

• неорганический аморфный термопластичный материал, получаемый в результате переохлаждения расплава, обладающий в результате постепенного увеличения вязкости свойствами твердых тел.

Сырьевые материалы: Основные:

- Кремнезем вводится чаще всего в виде кварцевого песка с минимальным содержанием оксидов железа (Fe2O3 окрашивает стекло в желтый цвет, FeO в голубой, смесь в зеленоватый).
- Оксид натрия Na2O вводится в виде кальцинированной соды Na2CO3 или сульфата натрия Na2SO4. При нагревании эти составляющие разлагаются, в стекломассе остается Na2O. Этот оксид ускоряет стеклообразование и понижает температуру варки стекла.
- Оксид кальция CaO вводится в виде известняка или мела. Оксид магния в виде магнезита или доломита. Эти оксиды повышают химическую стойкость стекла.
- Оксид алюминия вводится в виде глинозема, палевых шпатов или каолинов. Повышает тугоплавкость и химстойкость стекла.

Вспомогательные:

- Осветлители хлорид натрия (NaCl), сульфат натрия вводят, чтобы освободить стекломассу от видимых пузырей. Разлагаясь, они выделяют газообразные продукты, которые, улетучиваясь, захватывают другие газы.
- Глушители соединения фтора, фосфора придают стеклу светорассеивающие свойства.
- Красители окрашивают стекло: оксид марганца Mn2O3 в фиолетовый цвет, оксид хрома Cr2O3 – в зеленый, соединения никеля придают красно-фиолетовую окраску, хлорное золото AuCl3 – цвета от розового до темнокрасного, соединения серебра AgNO3 и AgCl – золотистожелтый.

•

Технология:

- Подготовка сырьевых материалов (сушка и измельчение)
- Приготовление шихты (дозирование и смешивание компонентов)
- Варка стекломассы:
 - силикатообразование при 800-900;
 - стеклообразование при 1100-1200;
 - осветление при 1400-1500;
 - гомогенезация одновременно с осветлением;
 - охлаждение до температуры, позволяющей формовать изделия, для оконного стекла 1100-1250
- Формование изделий

Способы формования:

- Прессованием
- Выдуванием
- Прессовыдуванием
- Прокаткой
- Центробежным способом
- На расплаве металлам

Архитектурно-строительные стекла классифицируются <u>по виду и назначению</u> на:

- листовое строительное и декоративное
- облицовочное (цветные коврово-мозаичные плитки, стемалит и др.)
- стекло для сан.-тех устройств и оборудования внутренних помещений
- стеклянная осветительная арматура
- конструктивно-строительные элементы из стекла (блоки, профильное стекло, панели)
- тепло- и звукоизоляционные материалы (пеностекло, стекловолокнистые материалы, стеклоткани

•

Листовое стекло. Виды и свойства

- Оконное стекло
- Витринное стекло
- Безопасные и упрочненные листовые стекла
 - армированное стекло
 - закаленное
 - Безосколочное многослойное стекло
- Листовые стекла со специальными свойствами
 - увиолевые
 - стекла поглощающие УФ лучи
 - Стекла, поглощающие ИК лучи (длины волн 700 нм и более) (теплозащитные)
 - Теплоотражающие стекла
 - Цветное листовое декоративное стекло
 - Узорчатое стекло

лрхиптектурно-стіройтельные и облицовочные изделия из стекла

- Стеклопрофилит
- Стеклопакеты
- Стеклопакеты
- Коврово-мозаичные плитки
- Стемалит
- Облицовочные плитки
- Марблит и стекломрамор
- Стеклянная крошка
- Смальта
- Зеркала
- Плиты из стеклокремнезита

Плавленые каменные изделия или каменное литье

• искусственные силикатные материалы, полученные из расплавов горных пород. Получают чаще всего из базальта или диабаза (изделия темного цвета), а также из карбонатных пород и песков (светлое каменное литье).

Технология:

- Породу плавят при 1300-1900 и разливают в формы (металлические, графитовые и др. формы). Для снижения температуры плавления вводят добавки – плавни.
- После охлаждения и образования кристаллической структуры изделие отжигают при 800-1000

Стеклокристаллические материалы

 имеют кристаллическую структуру, между мелкими кристаллами размером
 2-8 мм имеется стекловидная фаза в количестве 5-10 %. Их получают введением в расплавленную стекольную или шлаковую массу катализаторов кристаллизации