


# Синтетический каучук и его применение

Автор проекта:  
Буликану Катя  
Ученица: 10  
класса

тепло Стежар



## Синтетический каучук:



**каучуки синтетические** (СК), синтетич. полимеры, способные перерабатываться в резину путем вулканизации. Составляют осн. массу эластомеров.

Классификация. Обычно приняты классификация и наименование каучуков синтетических по мономерам, использованным для их получения (изопреновые, бутадиеновые, бутадиен-стирольные и т.п.), или по характерной группировке (атомам) в основной цепи или(и) боковых группах (напр., полисульфидные, уретановые, кремнийорг., фторкаучуки). Каучуки синтетические подразделяют также по др. признакам, напр, по содержанию наполнителей - на ненаполненные и наполненные каучуки, по мол. массе (консистенции) и выпускной форме - на твердые, жидкие (см. Жидкие каучуки) и порошкообразные. Часть каучуков синтетических выпускают в виде водных дисперсий -латексов синтетических. Особая группа каучуков синтетических-термоэластопласти.

## Свойства:

МИЛЬОН  
112

- Свойства. Каучуки синтетические - аморфные или сравнительно слабо кристаллизующиеся полимеры с высокой гибкостью и относительно малым межмол. взаимод. цепей, что обуславливает их высокую конформац. подвижность в широком интервале т-р. Характеристикой подвижности цепей может служить т-ра стеклования каучуков. Ее значения в значит, мере определяют комплекс их деформационных и прочностных св-в. Ненасыщ. каучуки синтетические присоединяют H<sub>2</sub>, галогены, тиолы, кар-боновые и тиокислоты, нитрозосоед., глиоксаль, хлораль, эпоксидируются надкислотами, циклизуются под действием к-т, сшиваются серой, пероксидами, малеиновым ангидридом, динитрозосоединениями. Хим. св-ва таких каучуков синтетических определяются содержанием и положением двойных связей, природой и положением заместителей (боковых групп). Насыщ. каучуки синтетические значительно менее активны.

- Их хим. св-ва определяются прочностью связей в основной цепи и типом боковых групп. Окисление под действием О<sub>2</sub> и О<sub>3</sub>, ускоряющееся при воздействии света и нагревании, вызывает деструкцию и структурирование (сшивание) каучуков синтетических. Для защиты от окисления в них вводят антиоксиданты в кол-ве 0,15-2,0% по массе. Гарантийный срок хранения каучуков синтетических составляет обычно 0,5-2 г. Термостойкость каучуков синтетических выше, чем НК. Наиб. термостойки каучуки с неорг. основной цепью (напр., кремнийорганические) и фторкаучуки. Под действием ионизирующих излучений большинство каучуков синтетических сшивается; бутилкаучук и полизобутилен, содержащие в цепи четвертичные атомы С, деструктируются. Большинство каучуков синтетических менее склонно к механодеструкции, чем НК. Совр. марки каучуков синтетических не требуется подвергать пластикации. Ненасыщ. каучуки обычно вулканизуют с применением серных вулканизующих систем, насыщенные-орг. пероксидами, ионизирующими излучениями и др.

# Таблица

Таблица 8.6

## Характеристика синтетических каучуков

Название каучука	Исходные мономеры	Специальные свойства
Бутадиеновый (СКБ)	Бутадиен $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$	
Бутадиенстирольный (СКС)	Бутадиен $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$ Стирол $\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}}{\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{C}}} = \text{CH}_2$	
Изопреновый	Изопрен $\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}} = \text{CH}_2$	
Бутадиеннитрильный (СКН)	Бутадиен $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$ Акрилонитрил $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CN}$	Повышенная тепло- бензо- и маслостойкость
Хлорпреновый (наирит)	Хлорпрен $\text{CH}_2 = \overset{\text{Cl}}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}} = \text{CH}_2$	— « —
Бутилкаучук	Изопрен $\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}} = \text{CH}_2$ Изобутилен $\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}} = \text{CH}_2$	Повышенная химическая стойкость
Силиконовый (СКТ)	Кремнийорганические соединения $\text{HO} - \overset{\text{R}}{\underset{\text{R}}{\text{Si}}} - \text{OH}$	Работает в широком интервале температур от $-60$ до $300^{\circ}\text{C}$

## Применение и получение:



- Получение и применение. Полимеризация - осн. метод получения каучуков синтетических из диенов и олефинов. Поликонденсацией синтезируют гл. обр. полисульфидные, уретановые и нек-рые др. По технол. оформлению процессы можно разделить на эмульсионные и растворные. Первые осуществляют, как правило, под влиянием инициаторов радикальных, вторые - в присут. ионных катализаторов полимеризации.

- Наиб. распространенные мономеры для произ-ва каучуков синтетических -бутадиен, изопрен, стирол, а-метилстирол, хлоропрен, изобутилен, этилен, пропилен, акрилонитрил. Крупнотоннажные произ-ва каучуков синтетических - непрерывные технол. процессы, осуществляемые в батареях (каскадах) реакторов емкостью 15-20 м<sup>3</sup> каждый, снабженных интенсивными перемешивающими устройствами и рубашками, через которые циркулирует хладагент. Тепло может отводиться и за счет испарения мономера или р-рителя. Полученные каучуки синтетические выделяют из эмульсии или р-ра, подвергают сушке, брикетированию (обычно масса брикета ~ 30 кг) и упаковке. Перспективно произ-во каучуков в сыпучей (порошкообразной или гранулированной) форме, что позволяет резко снизить энергозатраты при их переработке и автоматизировать процесс изготовления резиновых смесей. Контроль выпускаемых каучуков синтетических ведется по их мол. параметрам, составу, пластоэластич. св-вам, вулканизац. характеристикам смесей и физ.-мех. показателям резин в стандартных рецептах. Из каучуков синтетических изготавливают св. 50000 разл. изделий.


- Осн. области применения: шины, РТИ, резиновая обувь, изоляция проводов и кабелей и др. (см. также табл.). Каучук синтетический впервые получен Г. Бушарда в 1879 при обработке изопрена (продукта сухой перегонки НК) соляной к-той. Крупное пром. произ-во каучука синтетического - натрийбутадиенового (СКБ) - осуществлено впервые в СССР в 1932 по способу С. В. Лебедева. В 1985 мировое произ-во каучуков синтетических достигло 12 млн. т/год; их производят 29 стран, в т. ч. (тыс. т): США - 2026, Япония - 1158, Франция - 544, ФРГ - 448, Великобритания - 270, Бразилия - 266; СССР занимает по объему произ-ва каучуков синтетических первое место в мире. В 80-е гг. доля каучуков синтетических в общем балансе каучуков составила ~ 74%.

## Выпуск каучуков в России

График 6



Структура экспорта по видам продукции  
по итогам 2010 года



# Литература:

- <http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1939.html>





Спасибо за внимания.