

Строительные конструкции транспортных сооружений

**Металлические конструкции
СП 16.13330.2011**

Химический состав определяет марку стали и ее механические характеристики

По химическому составу стали могут быть углеродистые и легированные

УГЛЕРОДИСТАЯ - ЭТО СТАЛЬ , В КОТОРОЙ УГЛЕРОД ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЕЕ СВОЙСТВА.

СТАЛЬ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА НИЗКО-, СРЕДНЕ-И ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТУЮ С СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА СООТВЕТСТВЕННО: ДО 0,25 %, ОТ 0,25 ДО 0,5 % И ОТ 0,5 ДО 2 %.

НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ПРИМЕНЯЮТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ;

среднеуглеродистые — в машиностроении;

высокоуглеродистые — в инструментальном производстве

Легированная сталь в своем составе кроме углерода имеет различные легирующие компоненты (*хром, кремний, медь, никель, ниобий, титан, молибден, марганец, ванадий и др.*), по содержанию легирующих добавок сталь делится на **низко-, средне- и высоколегированную**.

Суммарное содержание легирующих элементов в таких сталях составляет соответственно: до 2,5 %; от 2,5 до 10 % и более 10 %.

По назначению стали подразделяются на конструкционную, инструментальную и сталь с особыми свойствами (нержавеющая, жаропрочная ...)

В зависимости от способа производства (в конверторах, мартеновских печах, в электропечах) *различают три класса стали:*

I класс-сталь обыкновенного качества;

II класс - сталь качественная ;

III класс - сталь высококачественная.

По применению сталь подразделяют на четыре класса:

I класс - строительная,

II класс- конструкционная,

III класс - инструментальная и

IV класс - с особыми свойствами.

Строительные стали

Углеродистые стали обыкновенного качества и низколегированные стали. Основное требование к строительным сталим - их хорошая свариваемость. Например: C255, C345Т, C390К, C440Д.

Классификация сталей по качеству

| Группа | S, % | P, % |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Обыкновенного качества (рядовые) | менее 0,06 | менее 0,07 |
| Качественные | менее 0,04 | менее 0,035 |
| Высококачественные | менее 0,025 | менее 0,025 |
| Особо высококачественные | менее 0,015 | менее 0,025 |

Классификация стали по структуре

| Сталь | Температура полухрупкости $T_{\text{ги}}$, °C |
|-------------------------|---|
| Спокойная | 0 |
| Полуспокойная | 10 |
| Кипящая | 20 |

Зависимость классов стали от ее механических свойств при растяжении

C38/23, C44/29, C46/33, C52/40, C70/45, C70/60 и C85/75.

В обозначении класса стали буква «С» означает сталь, цифра в числителе — временное сопротивление, цифра в знаменателе — предел текучести в кг/мм²
(1 кг/мм² = 10 МПа).

Класс C38/23 марки ВСтЗГпс5, ВСтЗспб, 16Д, ВСтЗпсб,

ВСтЗкп2, 18кп, 18пс, 18сп, 18Гпс, 09Г2С;

класс C44/29 марки 09Г2 и 09Г2С и др.;

класс C46/39 марки 09Г2С, 10Г2С1, 15ХСНД, 10ХНДП ;

класс C52/40 марки 10Г2С1 (т), 10ХИДП, 14Г2АФ,

15Г2АФЛпс, 15Г20Ф;

класс C60/45 марки 16Г2АФ,.18Г2АФДпс, 15Г2СФ(т);


класс C70/60 марки 12Г2СМФ, 12ГН2СФАЮ и др.

Фасонный прокат изготавливают из стали
C235, C245, C255, C275, C285, C345,
C345K, C375,
листовой, универсальный прокат и гнутые
профили - из стали
C235, C245, C255, C275, C285, C345,
C345K, C375, C390, C390K, C440, C590,
C590K.




Химический состав и механические свойства углеродистой стали для мостовых конструкций (ГОСТ 6713)

Механические свойства и примерное назначение отдельных марок обыкновенных конструкционных сталей

| Марка стали | Предел прочности на растяжение, кгс/мм ² | Относительное удлинение, % | Назначение (примерно) |
|-------------|---|----------------------------|--|
| Ст. 0 | 32-47 | 18 | Резервуары |
| Ст. 1 | 32-40 | 28 | Топочные связи, заготовки для сварных труб |
| Ст. 2 | 34-42 | 26 | Котельные листы, заклепки |
| Ст. 3 | 40-43 | 23 | Болты, гайки, винты, элементы металлоконструкций |
| | 44-47 | 22 | |
| | 48-50 | 21 | |
| Ст. 4 | 42-44 | 21 | Мелкие поковки |
| | 45-48 | 20 | |
| | 49-52 | 19 | |
| Ст. 5 | 50-53 | 17 | Оси, валы, крупные поковки |
| | 54-57 | 16 | |
| | 58-62 | 15 | |
| Ст. 6 | 60-63 | 13 | Колесные бандажи, рельсы |
| | 64-67 | 12 | |
| | 68-72 | 11 | |
| | 70-74 | 9 | Приливные винты |




Среднестатистическая диаграмма растяжения
арматуры классов А500С и А500СП Ø10-40
производства РУП «Белорусский металлургический
 завод»



Стадии работы и характеристики стали в диаграмме σ - ϵ
 а) первая стадия; б) стадия текучести; в) способн. поглощать энергию

1-пред.пропор; 2-пред. тек. 3-упрочнение; 4 обр. шейки и разрыв металла



Напряженные состояния сечений.

Диаграмма $\sigma - \varepsilon$ Прандтля - 4

1- σ в упругой стадии; 2- σ в пласт. стадии; 3- предельная эпюра нормальных σ
(условная расчетная эпюра в предельном состоянии)

Коэффициент конструктивного качества

Сочетание высокой прочности и легкости МК обеспечивает высокий коэффициент конструктивного качества (**ККК**).

Коэффициент равен отношению предела прочности при сжатии материала к его средней плотности.

У древесины этот коэффициент равен 0,7 и выше, тогда как у кирпича 0,06...0,15, у стали марок 3 (С 235) и 5 (С 245) — от 0,5 до 1,0.
