

1

СОВЕТЫ ПО

В ЛАЖНО

Т ЕПЛОВОЙ

О БРАБОТКЕ

Мастер п/о ПУ4 Орлова Ж.К.



- Перед раскроем ткани обязательно проутюжьте ее по всей площади
- **(декатирование)**



- Утюжить ткани следует преимущественно с изнаночной стороны,
- а лучше всего – через проутюжильник (кусок белой ткани из х/б)



- Предварительно обязательно попробуйте на ненужном лоскуте!
- При этом обратите внимание на то, как ткань реагирует на влагу.



- Температура утюжки зависит от состава волокон ткани.
- Ткани и трикотажные полотна из хлопка и льна утюжат сильно нагретым утюгом,
- из шелка и шерсти – умеренно нагретым утюгом.



- Ткани из льна и хлопка для лучшего эффекта необходимо утюжить с увлажнением.
- Некоторые ткани необходимо затем полностью высушить утюгом



□ Ткани из шелка, вискозы и ацетатного волокна можно утюжить в сухую,



□ **но с увлажнением результат будет достигнут быстрее.**

- Утюжьте детали после каждой швейной операции и перед последующей,
- Например: глубины вытачек перед выполнением швов
- и припуски швов перед выполнением подгибки низа.



- Припуски шва надо сначала приутюжить вместе
- а затем разутюжить.

