

Покраска готовых работ морилкой

Технология защитной
декоративной отделки
древесины

- Окраска морилкой дерева принципиально отличается от окрашивания любыми видами красок или эмалей тем, что обработанная морилкой древесина меняет лишь цвет, сохраняя натуральный рисунок волокон. Такой эффект покраска морилкой создаёт, как правило, за счёт химических реакций.
- Морилками часто называют составы, придающие дереву цвет за счёт содержащихся в них пигментов, что не совсем точно. Но, если подобные составы не образуют «глухую», непрозрачную плёнку, скрывающую естественную фактуру древесины, такая неточность несущественна

Как покрывать морилкой дерево: способы и инструменты

- В зависимости от вида морилки, и породы дерева, способы обработки могут разниться, но сама методика имеет всего четыре способа нанесения:
- нанесение с помощью кисти;
- нанесение напылением с помощью краскопульта;
- нанесение тампоном или валиком;
- нанесение путём окунания небольших деталей в емкость с составом.
- Обычно морилка наносится в два — три слоя, каждому из которых нужно дать просохнуть.



- Окрашенное морилкой дерево
- Покраска морилкой в немалой степени, зависит от её состава. Так, качественно нанести быстро сохнущие морилки на основе нитро соединений можно только напылением.
- Водные же и спиртовые составы можно наносить любым указанным выше способом, но, как правило, они требовательны к равномерности окраски, особенно на древесине лиственных пород.



- Морилки на основе масла наименее требовательны и «прощают» немало ошибок. Отлично наносятся тампоном или кистью. Для значительных объемов работ можно использовать пульверизатор. Единственно, длительное высыхание (до 24 часов) требует, чтобы окраска морилкой производилась с защитой от пыли и насекомых, которые, налипнув на свежий слой, испортят его.
- Для работы с морилками применяют мягкие кисти из натуральной щетины. Валики используют узкие, или средние, с коротким или средним ворсом. Для водных морилок удобны валики с поролоновым покрытием.

Подготовка поверхности к нанесению морилки

- Окраска морилкой является практически завершающим этапом в производстве деревянных изделий, поэтому приступать к ней можно лишь, когда механическая обработка, в т.ч. декоративная (полировка, браширование, острожка и т.п.), полностью завершена.
- Дерево не должно иметь загрязнений, даже невидимых (к примеру – жировых пятен), при обработке они мгновенно «проявятся». Не допускается красить морилкой, особенно на основе нитро составов и масла древесину, имеющую влажность выше 12-14%.

Завершающий этап обработки морилкой

- Окраска морилкой требует для большинства составов защитного лакового покрытия. Лак, не только защищает поверхность дерева, обработанную морилкой от влаги, даёт ей дополнительную твердость, но в ряде случаев усиливает эстетику, придавая цвету насыщенность и глубину.

О безопасности работ

- Приступая к работе, помните – окраска морилкой далеко не безопасна, особенно нитро составами, составами на основе спиртов.
- Избегайте попадания морилки на незащищенную кожу, особенно на слизистую оболочку и в глаза, при попадании немедленно смойте большим количеством воды.
- Используйте защитные очки и перчатки, одежду с длинным рукавом, головной убор. При работе с пульверизатором обязателен респиратор типа РПГ-67 либо аналогичных моделей.