

ДЕНЬ КАЧЕСТВА

ИЮНЬ 2017г.



ООО ПКФ „Сардоникс“
2017г.

ЦЕХ СЫРЬЯ

ПВХ

ЭВА

**МЕДИЦИ
НКА**

**ВЫПУЩЕНО:
0:**

**63 ПАРТИЯ-
141 610 кг**

**БРАК-
4п- кг
(4,8%)**

**ВЫПУЩЕНО:
151 партий- 33228 кг**


№ ПРЕД	1 (36%)	2 (29%)	3,4 (35%)
ВЫПУЩЕНО	73 п- 11820 кг	36 п- 9610 кг	42 п- 11798 кг
ГОДНОЕ	7 п- 1350 кг	20 п- 5145 кг	16 п- 4228 кг
ЗАДЕРЖАНО	По плану- 66 п-10470 кг	11 п- 2935 кг	17 п- 4595 кг
		БРАК- 5 п- 1530 кг	БРАК- 9 п- 2875 кг

**ВЫПУЩЕНО:
0:**

**15
ПАРТИЙ-
4543 кг**

**ЗАДЕРЖАНО
0
2 партии-
600 кг
(13%)**

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ВЫРАБОТКИ ЦЕХА СЫРЬЯ (ЭВА)



ЦЕХ ЛИТЬЯ

ЭВА

ПВХ

ИТОГО

**ВЫПУЩЕНАЯ
ПРОДУКЦИЯ:
36405 пар**

БРАК: 823,5 (2,26%)

**НЕКОНДИЦИЯ:
426 (1,17%)**

**ВЫПУЩЕНАЯ
ПРОДУКЦИЯ:
141723 пар**

**БРАК:
3670,5 пар
(2,59%)**

**ВЫПУЩЕНАЯ
ПРОДУКЦИЯ:
105318 пар**

**БРАК:
2847 пар
(2,7%)**

**УЧАСТОК
БИЗЕТТА**

СБОРКА

**БИЗЕТ
ТА**

ПО ПРОТЕЧКЕ-10

**ПО ВНЕШНЕМУ
ВИДУ- 2**

**ПО ВНЕШНЕМУ
ВИДУ- 55**

ПО ПРОТЕЧКЕ-12

ЛИТЬЕВОЙ ЦЕХ-4

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ-40

НОМЕНКЛАТУРА ДЕФЕКТОВ

ПВХ ЭВА всего

**Деформация (усадка,
заломы) 57,5 - 57,5**

Пятна и подгар 49,5 6,5 56

**Недолив,
недоформовка 68,5 - 68,5**

Выпрессовка, облой 13,5 - 13,5

Пузыри, пустоты 4,5 - 4,5

Пробой чулка 54,5 - 54,5

Отслоение подошвы 8 - 8

Утонение	-	-	0
Неверное расширение	-	-	0
Разнотон в паре	1	-	1
Рваная подкладка, спущенные петли	-	-	0
Закусывание материала	18	-	18
Небрежное отрывание литников	-	-	0
Включения, неровное обрезание обуви	20	-	20

Сравнительная диаграмма номенклатуры дефектов



График наличия брака по месяцам года (в частности некондиции)

